

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ TDS TRON ГРУНТ НАПОЛНИТЕЛЬ 2K HS
Grundfiller 4:1



Наименование	Артикул
TRON Грунт наполнитель 2K HS Grundfiller 4:1 СЕРЫЙ (0,8л + 0,2л) комплект	T300-1000
TRON Грунт наполнитель 2K HS Grundfiller 4:1 ЧЕРНЫЙ (0,8л + 0,2л) комплект	T310-1000
TRON Грунт наполнитель 2K HS Grundfiller 4:1 БЕЛЫЙ (0,8л + 0,2л) комплект	T320-1000

Продукт:

Грунт акриловый антикоррозионный 4+1

Название:

TRON Грунт наполнитель 2K HS Grundfiller 4:1.

Описание:

Наполнитель TRON HS Grundfiller 4:1 - это высококачественный двухкомпонентный шлифуемый грунт на акриловой основе, предназначенный для ремонта автотранспорта. Обладает отличными наполняющими свойствами, легкостью в обработке и быстрой сушкой, обеспечивая надежную антикоррозионную защиту. Этот продукт идеально подходит как для выравнивания больших поверхностей, так и для точечного ремонта, исключая возможность просадок. Отлично подходит в качестве основы для финишных покрытий и гарантирует безупречный внешний вид при использовании всех известных автомобильных эмалей. Представлен в сером, чёрном и белом цветах.

Основания	
- Старые лаковые покрытия, включая термопластические краски: обезжирить, обработать P220-P360, продуть, обезжирить. - Полиэфирные шпатлёвки: ошлифовать сухим способом, до окончательного выравнивания P240- P320, продуть, обезжирить. - Эпоксидные грунты: до 24 часов без шлифования, по истечению 24 часов шлифовать P320, продуть, обезжирить. - Сталь: обезжирить, ошлифовать P120, продуть, обезжирить. - Реактивные грунты (wash primer): наносить после высыхания. Обезжирить, матировать шлифовальной шкуркой, снова обезжирить. - Полиэфирные ламинаты: обезжирить, ошлифовать сухим способом P280, продуть, обезжирить.	

Пропорции смешивания			
	Грунт Отвердитель Разбавитель	По объёму	По весу
		4 1 5 -10 %	100 гр. 16,7 гр. 5 -10 %
Вязкость готовой смеси		VOC	
48с		535	

Шлифование	
 Сухая обработка P360-P500	 Мокрая обработка P600-P1000

Нанесение					
	Характеристики окрасочного оборудования	Сопло, мм	Давление, атм	Расстояние, см	
		1.6-2.0	2.0-2.5	15-20	
	Нанесение	Количество слоёв			2-3
		Межслойная выдержка			5-10 мин
		Толщина слоя			30-40 мкм
Рекомендуемые условия нанесения		Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 15 °С и влажности не более 80%			
Жизнеспособность при +20°С		0,5-1 ч при 20°С			

Сушка		
	Естественная сушка при +20°C	3-4 часа
	Выдержка перед ускоренной сушкой	15-20 мин
	Ускоренная сушка при +60°C	40 мин
	ИК сушка	35 мин
!!! Обязательна выдержка перед ускоренной сушкой 15-20 минут при +20°C !!!		

Гарантий срок и условия хранения
Защищайте от замерзания, повышенной температуры, солнечного света и влаги. Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре, в сухом, прохладном месте. Рекомендуемая температура хранения и транспортировки: от +5°C до +30°C. Гарантийный срок хранения 24 месяца.